Prüfinstitut Hoch

Lerchenweg 1 D-97650 Fladungen Tel.: 09778–7480-200

hoch.fladungen@t-online.de

www.brandverhalten.de



Prüfinstitut für das Brandverhalten von Bauprodukten, Dipl.-Ing. (FH) Andreas Hoch Bauaufsichtlich anerkannte Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle

KB-Hoch-190517-4

KLASSIFIZIERUNGSBERICHT

Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-11)

CLASSIFICATION REPORT

Reaction to fire classification according to DIN EN 13501-11)

Auftraggeber Client Igepa group GmbH & Co. KG

Heidenkamsweg 74 - 76

D-20097 Hamburg

Gegenstand

Subject

"MasterGuard Floor Graphics"

Beschreibung Description Transparente, selbstklebende Vinylfolie

Transparent, self-adhesive vinyl film

Klassifizierung Classification

 $C_{fl} - s1$

Berichtsdatum

Issue date

03.02.2025

Geltungsdauer

31.03.2029

Validity


Dieser Bericht umfasst 5 Seiten. / The report comprises 5 pages.

Für rechtliche Belange ist ausschließlich der deutsche Wortlaut maßgebend.

For legal interests, only the German wording is decisive.









Seite 2 von 5 des Klassifizierungsberichts page 2 of 5 of classification report KB-Hoch-190517-4

1. Einleitung / Introduction

Dieser Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten definiert die Klassifizierung, die dem Bauprodukt in Übereinstimmung mit den Verfahren nach EN 13501-1:2018 zugeordnet wird.

This classification report defines the classification assigned to product in accordance with the procedures given in EN 13501-1:2018.

2. Beschreibung zum Bauproduktes / Description of the construction product

Das Produkt wird in den in Punkt 3.1 aufgeführten Prüfberichten, die der Klassifizierung zugrunde liegen, vollständig beschrieben. Dabei wurde das Produkt mit den folgenden Produktparametern getestet.

The product is fully described in the test reports in support of this classification listed in section 3.1. The product was tested adhering to the following product parameters.

"MasterGuard Floor Graphics"	7.75.1.35.4
Gesamtdicke / total thickness:	0,32 - 0,39 mm
Schutzfilm (abgelöst) / thickness of the protective film (peel off)	0,07 – 0,16 mm
Folie mit Klebstoff (abgelöst) thickness of the foil with adhesive (peel off)	0,20 - 0,25 mm
Gesamtflächengewicht / total basis weight	0,256 - 0,372 kg/m²

Das Produkt erfüllt nach Angaben des Auftraggebers keine europäische (harmonisierte) Produktnorm.

According to the applicant, the product is not compliant with any European (harmonized) product standard.

3. Prüfberichte und Prüfergebnisse für die Klassifizierung / Test reports and test results in support of this classification

3.1. Prüfberichte / Test reports

			4.
Name des Labors Name of laboratory	Auftraggeber Sponsor	Prüfverfahren Test method	Prufbericht, Datum Test report, Date
	Igepa group GmbH & Co. KG	DIN EN ISO 11925-2 (Einzelflammentest / single flame source test)	PB-Hoch-190515-2 16.03.2020 Der Auftraggeber ist dem Labor bekannt. The sponsor is known to the laboratory. PB-Hoch-240476-3
Prüfinstitut Hoch	Heidenkamsweg 74 - 76 D-20097 Hamburg	DIN EN ISO 9239-1 (Bodenbeläge / floorings)	PB-Hoch-190516-2 16.03.2019 Der Auftraggeber ist dem Labor bekannt. The sponsor is known to the laboratory.
			PB-Hoch-240477-3 03.02.2025

Seite 3 von 5 des Klassifizierungsberichts page 3 of 5 of classification report KB-Hoch-190517-4

3.2. Prüfergebnisse / Test results

Prüfverfahren	Parameter	Anzahl der Prüfungen	Prüfergebnis (Maximalwert)	Grenzwerte aus DIN EN 13501-1
Test method	Parameter	Number of tests	Test result (Maximum value)	Thresholds acc. to DIN EN 13501-1
DIN EN ISO	Fs	6	60 mm	≤ 150 mm
11925-2	Brennendes Abtropfen Flaming droplets	(14)	nein no	_

Fs Flammenausbreitung [mm] Flame spread [mm]

Tabelle / table 1: Prüfergebnis der Kleinbrennerprüfung / result of the single flame source test

Prüfverfahren Test method	Parameter Parameter	Anzahl der Prüfungen Number of tests	Prüfergebnis (Mittelwert) Result (average)	Grenzwert für die Klasse C _{fl} -s1 Thresholds class C _{fl} -s1
DIN EN ISO	kritischer Wärmestrom critical heat flux CHF	3 (3)	6,3 kW/m²	≥ 4,5 kW/m²
9239-1	Rauchentwicklung smoke production		374 %min	≤ 750 %min

Tabelle / table 2: Prüfergebnis der Fußbodenprüfung / result of the flooring test UNGS

4. Klassifizierung und direkter Anwendungsbereich / classification and direct field of application

4.1. Klassifizierung / classification

Die Klassifizierung erfolgte nach DIN EN 13501-1, Abschnitt 12. This classification has been carried out in accordance with DIN EN 1350 clause 12.

Brandverhalten	Rauchentwicklung		
reaction to fire	smoke production		
C_fl		s	1

Klassifizierung / classification: C_{fl} – s1

4.2. Anwendungsbereich / field of application

Die Klassifizierung in Abschnitt 4.1 ist nur für das auf Seite 1 genannte und im Abschnitt 2 sowie den in Abschnitt 3.1 genannten Prüfberichten näher beschriebene Bauprodukt für die folgenden Endanwendungen gültig:

Bekleidung von Bodenflächen im Innenbereich.

Diese Klassifizierung gilt für folgende Endanwendungsbedingungen:

- aufgeklebt auf Untergründe die aus Holz sind, mit einer Rohdichte ≥ 510 kg/m³, Dicke ≥ 18 mm oder die der Euroklasse A1 und A2-s1,d0 entsprechen.

Seite 4 von 5 des Klassifizierungsberichts page 4 of 5 of classification report KB-Hoch-190517-4

Fladungen

The classification in section 4.1 is valid solely for the product referred to on page 1 and described in detail in section 2 as well as the test reports listed in section 3.1, and for the following end use applications:

Clothing of floor surfaces indoors.

This classification is valid for the following end use conditions:

- Glued to substrates of wood with a density ≥ 510 kg/m³ and a thickness ≥ 18 mm or on substrates material of the euro class A1 or A2-s1, d0 according to EN 13501-1.

5. Einschränkungen / limitations

5.1. Geltungsdauer / validity

Der Klassifizierungsbericht verliert seine Gültigkeit, wenn sich die Klassifizierungskriterien gemäß DIN EN 13501-1 ändern oder ergänzt werden, oder wenn die Produktzusammensetzung oder der Produktaufbau geändert werden.

Wenn keine kontinuierliche Überprüfung des Brandverhaltens durch den Hersteller stattfindet, verliert dieser Klassifizierungsbericht bei jeder Änderung des Produktionsprozesses, des Produktionsumfeldes, der Ausgangsstoffe oder der Zulieferers der Komponenten seine Gültigkeit. Das Brandverhalten muss dann erneut nachgewiesen werden.

This classification report is no longer valid as soon as the classification criteria according to DIN EN 13501-1 are altered or amended, or as soon as the product formulation or its composition are altered.

If the fire behaviour of the product is not continuously monitored by the manufacturer, each change in either of production process, production environment, raw materials chain of suppliers causes this classification to become invalid. In this case, the fire behaviour has to be reassessed.

5.2. Hinweise / remarks

In Verbindung mit anderen Baustoffen, mit anderen Abständen, Befestigungen Fugenausbildungen/Verbindungen, Dicken- oder Dichtenbereichen, Beschichtungen als in Abschnitt 2 und 4.2 angegeben, kann das Brandverhalten so ungünstig beeinflusst werden, dass die Klassifizierung in Abschnitt 4.1 nicht mehr gilt. Das Brandverhalten von anderen als den oben angegebenen Parametern ist gesondert nachzuweisen. Used in combination with other materials, esp. substrates/backings, air gaps/voids, types of fixation joints, thickness or density ranges, coatings other than those given in section 2 and 4.2, the fire performance is likely to be influenced negatively, so that the classification assigned in section 4.1 will no longer be valid. The fire performance with parameters other than those given above has to be tested and classified separately.

Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt nicht einen gegebenenfalls notwendigen baurechtlichen / bauaufsichtlichen Nachweis nach Landesbauordnung This classification report is in no case a substitute for any required certification according to German building regulations.

Seite 5 von 5 des Klassifizierungsberichts page 5 of 5 of classification report KB-Hoch-190517-4

Der Klassifizierungsbericht darf ohne vorherige Zustimmung des Prüfinstitut Hoch nur innerhalb des Geltungszeitraumes und nur vollständig und nach Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

Without written consent of the test laboratory, this test report may only be published or reproduced during its denoted period of validity, providing that no changes to appearance or content are made and the report is complete.

Dieses Dokument stellt keine Typzulassung oder Zertifizierung des Produktes dar. This document does not represent type approval or certification of the product.

Revisionshistorie / Revision record

27.05.2019:

Ursprungsausgabe / Initial issue

16.03.2020: Suffix -2 10.04.2024: Suffix -3 Beschreibung des Materials korrigiert / Material description corrected Verlängerung der Ursprungsausgabe / Prolongation of the original issue

Fladungen, 03.02.2025

Sachbearbeiterin Clerk in charge

(Dipl.-Ing.(FH) Diana Günzel)

Leiter der Prüfstelle Head of the test laboratory

(Dipl.-Ing.(FH) Andreas Hoch)

- Ende des Berichts / End of report -