

Duplexpappe

1,70 mm Grau / Holzfrei Offset FSC® mix 70%

Typischer Wert

<u>Parameter</u>	<u>Test Methode</u>	<u>Einheit</u>	<u>Wert</u>
Grammatur	EN ISO 536	gsm	1038
Dicke	ISO 534	µm	1700
Dichte	ISO 534	g/ccm	0,67
Biegesteifigkeit MR dynamisch	ISO 5629	mNm	1165
Biegesteifigkeit QR dynamisch	ISO 5629	mNm	475
Feuchte	EN 20287	%	8,25

Garantierte Werte / Toleranz

<u>Parameter</u>	<u>Test Methode</u>	<u>Einheit</u>	<u>Wert</u>
Dicke	ISO 534	µm	1700
		µm Min	1649
		µm Max	1751
Spaltfestigkeit	DIN 54516	N Min	40
Feuchte Toleranz	EN 20287	±	1,0

Stand Juli 2019
Updated July 2019

Der Hersteller ist für die Richtigkeit und Einhaltung der Angaben verantwortlich.
The Manufacturer is responsible for the validity of facts and figures.