

Skapappte – Maschinenholzpappte

Technische Informationen					
Grammatur / Weight (g/m ²) DIN ISO 536	500	750	1010	1300	1540
Dicke / Thickness (µm) DIN EN 20534	1000	1500	2000	2500	3000
Volumen / Volume (cm ³ /g)	2.00	2.00	1.98	1.92	1.95

Skapappte – Maschinenholzpappte ist ausgesprochen voluminös und steif.
Daher wird dieser reine Holzschliffkarton gerne für POS Display, Blockunterlagen oder Kalenderrückwände verarbeitet.
Er findet ebenfalls Anwendung bei Bildereinrahmungen (Rückwand, Passepartout).

Skapappte – Maschinenholzpappte is extremely bulky and stiff.
Therefore the customers like to use it for POS display, note pad or calender backing.
The quality is also used for framing (backing, passe-partout).

Anwendungen / Possible Applications

Bücher • Büroartikel & Aufbewahrung • Einrahmungen • Kalenderrückwände • POS & Display
Books • stationery & filing • framing • calender backing • POS & display

Druck / Printing

Flexodruck • Siebdruck
Flexo-printing • Screen printing

Verarbeitung / Converting

- kaschieren
- lamination

Herstellerangaben / Instructions of Manufacturer

Der Hersteller ist für die Richtigkeit und Einhaltung der Angaben verantwortlich.
The Manufacturer is responsible for the validity of facts and figures.

Hinweis / Advice

Regionale Unterschiede in den Spezifikationen möglich, bitte fragen Sie dazu Ihre zuständige IGEPA Fachberatung.
Regional variations in specifications may apply; please contact your local IGEPA Sales office for more information.