

Magno Matt Produktinformation



Magno Matt ist ein gestrichenes Feinpapier für Offsetdruck verfügbar in Format und Rolle.

Technische Spezifikationen

Parameter	Standard	Einheit																
Flächengewicht	ISO 536	g/m ²	70	80	90	100	115	130	135	150	170	200	250	300	350	400	450	
Helligkeit (Lichtart D65/10°)	ISO 2470-2	%	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	99	99	100	
CIE Weiße (D65/10°)	ISO 11475	%	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	127	127	127	127	127	
Opazität	ISO 2471	%	88	90,5	92	94	95,5	97	97	97,5	98	99	98	98	100	100	100	
Papierglanz TAPPI 75°	ISO 8254-1	%	16	16	16	16	16	16	16	16	16	15	20	20	20	20	22	
Rauhigkeit PPS	ISO 8791-4	µm	3,1	3,1	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,3	3,4	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,8	
Dicke	ISO 534	µm	70	80	90	100	115	130	135	152	173	210	258	309	368	420	477	
Volumen	ISO 534	cm ³ /g	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,01	1,02	1,05	1,03	1,03	1,05	1,05	1,06	
Relative Feuchte (23°C)	TAPPI 502	%	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	

Empfehlungen für den Druck

Flächendeckung	Für Flächendeckung über 320% empfehlen wir eine Unterfarbenreduktion (Under Colour Removal UCR).
Vorbereitung	Achten Sie darauf, das Papier im Drucksaal zunächst auf die Raumbedingungen zu akklimatisieren. Bänder sollten sofort nach Anlieferung entfernt werden. Die Verpackung sollte erst unmittelbar vor Druck entfernt werden. Ideale Drucksaalbedingungen sind 50% ± 5% relative Feuchtigkeit bei 20°C.
Veredelung	Geeignet für alle Standard Veredelungstechniken, Folienlaminierung (>130g/m ²), Prägung und Stanzung. Geeignete Lacke sind: Dispersions-, Druck-, UV-, Spot-, Relief-, Iridin-, Duft- und Wasser-Lack.
Verarbeitung	Ab einer Papierdicke von 135µm wird vor dem Falzen eine Rillung empfohlen. Die Rillkanal-Breite sollte mindestens 2x Papierdicke plus die Dicke des Rillmessers sein (± 0,2mm). Die Rillkanal-Tiefe sollte ± 1,5x Papierdicke entsprechen. Rillmesser 2 Punkt (0,71mm), abhängig von der Falz/Rillvorrichtung.
Trocknungsmethoden	Bei Infrarot-Trocknung sollte die Stapeltemperatur in der Auslage 37°C nicht überschreiten. Geeignet für UV-Druckfarbe.

Werkszertifikate

ISO 9001	Das Qualitätsmanagement entspricht den Anforderungen der ISO 9001.
ISO 14001	Das Umweltmanagement entspricht den Anforderungen der ISO 14001.
ISO 50001	Das Energiemanagement entspricht den Anforderungen der ISO 50001.
FSC® C015022	Die Werke sind sowohl FSC als auch PEFC CoC zertifiziert und alle eingesetzten Holzrohstoffe stammen aus nachhaltigen und kontrollierten Quellen.
PEFC® C015022	Die Werke sind sowohl FSC als auch PEFC CoC zertifiziert und alle eingesetzten Holzrohstoffe stammen aus nachhaltigen und kontrollierten Quellen.
ISO 45001	Das Arbeitsschutzmanagement entspricht den Anforderungen der ISO 45 001.

Die Verpackung des Produktes entspricht der Richtlinie über Verpackungen und Verpackungsabfälle 94/62/EC (Artikel 11). Magno Matt ist vollständig recyclebar.

Zielproduktionswerte - Regionale Variationen der Spezifikationen sind möglich; bitte kontaktieren Sie Ihr Verkaufsbüro für mehr Informationen. Aktualisiert: 29.01.2021.

Produktzertifikate

PEFC® C015022	PEFC™ Zertifizierung auf Anfrage/abhängig von der Verfügbarkeit.
FSC® C015022	FSC™ Zertifizierung auf Anfrage/abhängig von der Verfügbarkeit.
	Einsatz von Chemikalien entspricht den BfR Empfehlungen XXXVI "Papiere, Kartons und Pappen für den Lebensmittelkontakt". Magno Matt ist geeignet für den direkten Kontakt mit trockenen und fettigen Lebensmitteln.
	Erfüllt die Reinheitskriterien (Schwermetall) der EN 71-3 Spielzeugsicherheit, Teil 3 "Migrationen bestimmter Elemente" und Teil 9 "Organisch-chemische Verbindungen"
	Die wichtigsten Umweltparameter dieses Produktes sind im Paper Profile zusammengefasst.
	Archivierbarkeit getestet nach den Vorgaben der DIN 6738, Lebensdauerklasse - LDK 24-85.
ECF	Zellstoff wird ohne Einsatz von Chlor gebleicht ECF.
Dry toner suitable	Dry toner: Geeignet für Trockentoner