

Grenita

Technische Informationen

Grammatur Substance	ISO 536	g/m ²	100	115	130	150	170	200	250
Dicke Thickness	ISO 534	µm	96	110	125	150	170	200	260
Spez. Volumen Spec. Volume	ISO 534	cm ³ /g	0.96	0.96	0.96	1	1	1	1.04
Glanz Gardner Gloss Gardner	ISO 8254-1	%	36	36	36	36	36	36	36
CIE Weiße CIE Whiteness	ISO 11475	%	121	121	121	121	121	121	121
ISO Weiße ISO Brightness	ISO 2470 (D65)	%	98	98	98	98	98	98	98
Opazität Opacity	ISO 2471	%	93	94	95	96	98	98.5	99

Veredelung/Finishing

Geprägt / Embossed

Druckverfahren/Printing methods

Format Offset/Sheet-fed offset

Hinweis / Advice

Der Hersteller ist für die Richtigkeit und Einhaltung der Angaben verantwortlich.
The Manufacturer is responsible for the validity of facts and figures.

FSC® zertifiziert / FSC® certified

Regionale Unterschiede in den Spezifikationen möglich, bitte fragen Sie dazu Ihre zuständige IGEPA Fachberatung.
Regional variations in specifications may apply; please contact your local IGEPA Sales office for more information.