



## SPEZIFIKATION

**TORITO**

TEST	EINHEIT	NORME	SPEZIFIKATION		
			ZIEL WERT	MINI	MAXI
FLÄCHENGEWICHT	g/m <sup>2</sup>	NF EN ISO 536	350	340	360
DICKE	μ	NF EN 20534	455	445	470
FEUCHTIGKEIT	%	NF EN 20287	6.8	6.3	7.3
LEIMUNG	U	NFQ 03015	4	4	5
BERST DRUCK	R = KPa	NFQ 03053	700	600	
GLÄTTE BEKK SIEBSEITE	sec	NF ISO 5627			8
GLÄTTE BEKK FILZSEITE	sec	NF ISO 5627			8
DOPPELFALZ LR	Nbre	NF ISO 5626			
DOPPELFALZ QR	Nbre	NF ISO 5626			
REISSFESTIGKEIT LR	cN	NF EN 21974			
REISSFESTIGKEIT QR	cN	NF EN 21974			
REISSLÄNGE LR	N	NFQ 03004			
REISSLÄNGE QR	N	NFQ 03004			
STEIFFIGKEIT LR	1. Nm	1. NFQ 03025			
1. KODAK 2. QR	2. U	2. NFQ 03048			
POROSITÄT	1. l	1. NFQ 03075			
1. AFNOR	2. cm <sup>3</sup> /mn	2. NFQ 03076			
CLEAVAGE	bars	NFQ 03046			
COBB 60"	g	NF EN 20535			
FARBE / WEISSE	U				
ASCHE	%	NFQ 03047			
pH	U	NFQ 03005			

NAME

FUNKTION

UNTERSCHRIFT

Genehmigt : P. SEIGNEUR

Geschäftsführer