

## Technische Daten / Technical data / Données techniques

SC selbstentwickelnd / SC selfcontained / SC autonome

Merkmal Property Caractéristique	Prüfnorm Standard Norme	Einheit Unit Unité	Wert Value Valeur	Toleranz Tolerance Tolérance	
			<b>SC 55</b>	<b>SC-CB 60</b>	
Flächengewicht Substance Grammage	ISO 536	g/m <sup>2</sup> gsm	55	60	± 5 %
Dicke Caliper Epaisseur	ISO 534	µm	74	86	± 5
Weißer R457 Brightness R457 Blancheur R457	ISO 2470	%	98		± 3
Opazität Opacity Opacité	ISO 2471	%	81	84	± 3
Reißlänge längs Breaking length md Longueur de rupture SM	ISO 1924-1	m	> 5.000		
Feuchte absolut Absolute humidity Humidité absolue		%	5,8		± 0,3

Änderungen vorbehalten / subject to change without notice / sous réserve de modifications

Alle technischen Daten sind Angaben des Herstellers.

All technical data provided by the manufacturer.

Toutes les données techniques proviennent du fabricant.

In der Papiersorte SC/CB ist der Kandidatenstoff Melamin CAS-Nr. 108-78-1 EC-Nr. 203-615-4 mit mehr als 0,1 Gew.-% enthalten. Nähere Informationen finden Sie hier: ECHA (europa.eu)

The paper grade SC/CB contains the substance Melamine CAS-No. 108-78-1 EC-No. 203-615-4 more than 0.1 % (w/w), which is on the candidate list. Also see the ECHA website: ECHA (europa.eu)

Les références de papier SC/CB contiennent une concentration supérieure à 0,1 % (poids/poids) de Mélamine No CAS 108-7-1 No EC 203-615.4, une substance contenue dans la liste. Vous trouverez de plus amples informations ici: ECHA (europa.eu)