

ICON Classic felted white

| Technische Informationen | | | |
|--|------|------|------|
| Grammatur / Weight (g/m ²) ISO 536 | 120 | 260 | 320 |
| Dicke / Thickness (µm) ISO 534 | 170 | 360 | 450 |
| Spez. Volumen / Spec. Volume (cm ³ /g) ISO 534 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| CIE Weiße / Whiteness (%) ISO 11475 | 140 | 140 | 140 |
| Rauigkeit / Roughness (ml/min) ISO 8791-2 | 1300 | 3000 | 3000 |
| Absolute Feuchtigkeit / Absolute humidity (% H ₂ O) ISO 20287 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Relative Feuchtigkeit / Relative humidity (% air) Sword measurement | 50 | 50 | 50 |
| Opazität / Opacity (%) ISO 2471 | >93 | >99 | >99 |

ICON Classic felted off white

| Technische Informationen | | | |
|--|------|------|------|
| Grammatur / Weight (g/m ²) ISO 536 | 120 | 260 | 320 |
| Dicke / Thickness (µm) ISO 534 | 170 | 360 | 450 |
| Spez. Volumen / Spec. Volume (cm ³ /g) ISO 534 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| CIE Weiße / Whiteness (%) ISO 11475 | 82 | 82 | 82 |
| Rauigkeit / Roughness (ml/min) ISO 8791-2 | 1300 | 3000 | 3000 |
| Absolute Feuchtigkeit / Absolute humidity (% H ₂ O) ISO 20287 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Relative Feuchtigkeit / Relative humidity (% air) Sword measurement | 50 | 50 | 50 |
| Opazität / Opacity (%) ISO 2471 | >93 | >99 | >99 |