

ICON Classic linen white

Technische Informationen				
Grammatur / Weight (g/m ²) ISO 536	120	150	250	350
395Dicke / Thickness (µm) ISO 534	147	185	245	395
Spez. Volumen / Spec. Volume (cm ³ /g) ISO 534	1,23	1,23	0,98	1,32
Opazität / Opacity (%) ISO 2471	92	94	98	99
CIE Weiße / Whiteness (%) ISO 11475	139,5	139,5	139,5	139,5
Dennison Wachstest TAPPI T459	18	18	18	18
Berstwiderstand (kPa) ISO 2758	430	470	600	980
Absolute Feuchtigkeit / Absolute humidity (% H ₂ O) ISO 20287	7,40	7,40	7,40	7,40

ICON Classic linen high white

Technische Informationen				
Grammatur / Weight (g/m ²) ISO 536	120	150	250	350
395Dicke / Thickness (µm) ISO 534	147	185	245	395
Spez. Volumen / Spec. Volume (cm ³ /g) ISO 534	1,23	1,23	0,98	1,32
Opazität / Opacity (%) ISO 2471	96	98	99,5	99,5
CIE Weiße / Whiteness (%) ISO 11475	168	168	168	168
Dennison Wachstest TAPPI T459	18	18	18	18
Berstwiderstand (kPa) ISO 2758	430	470	600	980
Absolute Feuchtigkeit / Absolute humidity (% H ₂ O) ISO 20287	7,40	7,40	7,40	7,40

Ziel-Produktionswerte Stand Dezember 2024.
Änderungen vorbehalten

