

# arcotest®

Made in Germany

## arcospray 38 38 mN/m • 38 dyn/cm

### ZUR PRÜFUNG DER OBERFLÄCHENSPIANNUNG

Bei der Testtinte **arcospray 38®** handelt es sich um eine Testflüssigkeit mit 38 mN/m Oberflächenspannung. Sie wurde entwickelt, um schnell feststellen zu können, ob die Oberfläche fettfrei ist, da man annehmen kann, dass ab diesem Wert Fettfreiheit besteht. **arcospray® 38** lässt sich nach dem Auftragen durch ölfreie saubere Blasluft (Druckluft) rückstandslos abreinigen. Geprüfte Teile können weiter verwendet werden. Nicht nur große Flächen, auch sehr kleine Flächen, wie Kettenglieder, können durch das **arcospray 38®** einfach und schnell beurteilt werden.



Art.-Nr.: 40.80238.0  
UFI-Code: QA47-HK5E-6S3Q-G62J

**Oberflächenspannung Wert erreicht**

**38 mN/m • 38 dyn/cm**

**Genauigkeit : +/- 1 mN/m**

**Erhältlich** in Sprayflasche

**3,4 fl oz / 100 ml**



**Die Bestimmung der Oberflächenspannung erfolgt durch Aufsprühen der Testtinte auf die zu bewertenden Oberflächen**


**Anwendung:**

- Halten Sie die Sprühflasche zur Testfläche im Abstand von ca. 15 cm
- 2 bis 4 x besprühen

**Ergebnis:**

Zieht sich die Testtinte zusammen, ist die Oberflächenspannung der Prüffläche niedriger als 38 mN/m.

Bleibt der Tintensprühaufrag unverändert stehen, ist der Wert der Oberflächenspannung 38 mN/m erreicht oder etwas höher.



**Oberflächenspannung Wert nicht erreicht**

- Optimal für sehr kleine und große Flächen
- Einfache Handhabung
- Nicht giftig
- Nicht gesundheitsschädlich
- Nicht umweltschädlich
- Rückstandsfreies Testen von Oberflächen
- Einfaches Aufsprühen der arcospray Tinte
- Ergebnis innerhalb 2 Sekunden sichtbar
- Berührungsfrei Oberflächen testen

