

MasterMount KAP

Highlights

- Kvalitní kaširovací fólie
- Oboustranně lepicí
- Permanentní lepidlo na otevřené straně
- Snímatelné lepidlo na kryté straně
- Vhodná pro vnitřní i venkovní použití

	Technická specifikace
Materiál	Průhledná polyesterová fólie, oboustranně lepicí, jednostranně krytá
Nosič	PET fólie, 12 µm, transparentní
Liner	Podkladový papír se speciálním nátěrem, bílý, 90 g/m ²
Lepidlo	R: polyakrylátové, semipermanentní, transparentní P: polyakrylátové, permanentní, transparentní, pH-neutrální
Celková tloušťka	0,07 mm
Hmotnost lepidla	R: 30 g/m ² P: 30 g/m ²
Pevnost lepidla na oceli (po 20 min.)	Průměrná hodnota R: 2 N / 25 mm P: 7 N / 25 mm Metoda měření AFERA 5001
Pevnost lepidla na oceli (po 24 hod.)	Průměrná hodnota R: 6 N / 25 mm P: 9 N / 25 mm Metoda měření AFERA 5001
Aplikační teplota	min. 10°C
Servisní teplota	od -40°C do +150°C
Skladovatelnost	2 roky (viz pokyny ke zpracování)
Životnost	2 roky Trvanlivost je založena na praktických zkušenostech a testech stárnutí pomocí vertikálního lepení v běžném středoevropském klimatu. Životnost závisí na přípravě podkladu, povětrnostních podmínkách a okolním prostředí. Použití v extrémních podmínkách (tropické podnebí, vysoká vlhkost, silné UV záření, vysoká úroveň znečištění ovzduší) vede k výraznému ke snížení trvanlivosti.

MasterMount KAP

Aplikace	Pro permanentní/snímatelnou povrchovou úpravu hladkých povrchů, např. digitálních tisků. Velmi snadno se nanáší, přilne téměř ke všem materiálům, např. plastům, fóliím, dřevu, sklu nebo kovům s dobrou rovinností. Vhodné pro vnitřní i venkovní aplikace. Otevřená strana: permanentní Uzavřená strana: odstranitelná z většiny povrchů bez zanechání zbytků
Rozměry	104,0 cm x 10m (KAI-KAPR104-10) 104,0 cm x 25m (KAI-KAPR104-25) 140,0 cm x 25m (KAI-KAPR140-25) 155,0 cm x 25m (KAI-KAPR155-25)

Tyto informace odpovídají současnému stavu našich znalostí a mají poskytnout nezávazné informace o produktech a jejich možném použití. Z našich informací nelze odvodit právně závazné ujištění o určitých vlastnostech. Veškeré informace jsou bez záruky Stav k 21.8.2013.