

IGEPA Solvent Backlit

Highlights

- Brilantní reprodukce barev
- Velmi dobrá rovinnost
- Lesklý tiskový povrch

	Technická specifikace
Materiál	Lesklá translucenční polyesterová fólie
Nosič	Lesklá translucenční polyesterová fólie
Barva	Translucenční, lesklá
Optická hustota	~ 0,3
Tloušťka	~ 210 µm
Gramáž	~ 280 g / m ²
Průměr dutinky	76 mm
Inkousty	Eco-solvent Mild-solvent Solvent UV inkousty HP latexové inkousty
Aplikace	Světelná reklama, podsvícené displeje, stavba výstavních stánků. Pro vnitřní i venkovní použití. U aplikací s více panely je třeba předem zkontrolovat, zda přesnost posuvu tiskárny splňuje rozměrové požadavky pro tuto tloušťku materiálu. Brilantní reprodukce barev, lesklý povrch, velmi dobrá rovinnost.
Pokyny pro zpracování	Před tiskem je třeba zkontrolovat správné nastavení zařízení a teploty při zkušebním tisku. Příliš vysoké teploty sušení mohou vést k deformaci tiskové fólie, což může být příčinou dalších problémů během tisku a dalšího zpracování.
Další zpracování / doba sušení	Těkavé těkavé organické látky obsažené v solventních a latexových barvách musí být před dalším použitím zcela vysušeny. Je proto třeba vzít v úvahu dostatečně dlouhou dobu sušení. Sušení fólie do značné míry závislé na množství použitého ředidla (ink load). Po potisku fólie metodou roll-to-roll je proto třeba fólii co nejrychleji rozvinout a rozložit na plocho. Zbytky ředidel způsobené příliš krátkým sušením mohou vést ke slepení ve srolovaném stavu. Zbytky ředidel mohou mít také negativní vliv na kvalitu hotového výrobku (rovinnost, smršťení atd.).
Skladování / doba skladování	Materiál skladujte pouze v původním obalu. Pokud je to možné, skladujte ve standardních klimatických podmínkách (23 °C, 50% relativní vlhkost). Chraňte před přímým slunečním zářením. Maximální doba skladování 1 rok!
Ochrana povrchu	Pokud je povrch tisku vystaven vlhkosti, oděru, potu rukou nebo jiným mechanickým vlivům, je nutná dodatečná ochrana povrchu. V takovém případě se doporučuje ochránit povrch samolepicími laminovacími fóliemi nebo vhodnými tekutou laminací.
Životnost	Ve střednědobém horizontu, v závislosti na použitém inkoustu.
Skladování	Po použití vyjměte roli z tiskárny a uložte ji v originálním obalu na chladném a suchém místě.
Likvidace odpadu	Zbytky fólie lze likvidovat tepelně jako komerční odpad. Nicméně však musí být dodrženy příslušné platné obecní vyhlášky a předpisy pro likvidaci odpadů.

IGEPA Solvent Backlit

Dostupné rozměry	106,7 cm x 30,0 m (SFQ-SBR106-30) 137,0 cm x 30,0 m (SFQ-SBR137-30) 152,0 cm x 30,0 m (SFQ-SBR152-30)
-------------------------	---

Tyto informace odpovídají současnému stavu našich znalostí a mají poskytnout nezávazné informace o produktech a jejich možném použití. Z našich informací nelze odvodit právně závazné ujištění o určitých vlastnostech. Veškeré informace jsou bez záruky Stav k 3/2025.