

PRÜFZEUGNIS

PZ-Hoch-180821-2

zum Nachweis des Brandverhaltens nach DIN 4102, Teil 1

| | |
|---|---|
| Antragsteller | ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG Oberauel 2 D-51491 Overath |
| Art des Prüfmaterials | aluminisierte und lackierte PET-Selbstklebefolie in 3 verschiedenen Farben |
| Bezeichnung des Prüfmaterials | „MetalEffect ASLAN CA 23“ |
| Probenahme | durch den Antragsteller |
| Inhalt des Antrags | Prüfung auf Entflammbarkeit zur Einreihung in die Baustoffklasse B1 "schwerentflammbar" nach DIN 4102, Teil 1 |
| Geltungsdauer des Prüfzeugnisses | 30.06.2023 |
| Ergebnis | Das geprüfte Produkt erfüllt in beliebiger Farbe aufgeklebt auf <ul style="list-style-type: none">• massiven mineralischen Untergrund mit einer Rohdichte $\geq 1500 \text{ kg/m}^3$ und einer Dicke $\geq 6\text{mm}$• massiven mineralischen Untergrund mit einer Rohdichte $\geq 650 \text{ kg/m}^3$ und einer Dicke $\geq 11\text{mm}$• nichtbrennbaren Bauplatten die Anforderungen der Baustoffklasse B1 für schwerentflammbare Baustoffe nach DIN 4102, Teil 1 (Mai 1998). |



Das Prüfzeugnis umfasst 5 Seiten und 8 Anlagen.

Hinweis: Falls der o.g. Baustoff nicht als Bauprodukt gemäß MBO § 2, Abs. 9, Ziffer 1, verwendet wird, ist ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis nicht erforderlich.

Dieses Prüfzeugnis gilt nicht, wenn der geprüfte Baustoff als Bauprodukt im Sinne der Landesbauordnungen verwendet wird (MBO § 17, Abs. 3).

Dieses Prüfzeugnis ersetzt nicht einen gegebenenfalls notwendigen baurechtlichen / bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis nach Landesbauordnung. Dieser ist zu führen durch:

- eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder durch
- ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis oder durch
- eine Zustimmung im Einzelfall

Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prüfzeugnis als Grundlage dienen

- bei geregelten Bauprodukten für die vorgeschriebenen Übereinstimmungsnachweise
- bei nicht geregelten Bauprodukten für die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise.

Das Prüfzeugnis darf ohne vorherige Zustimmung der Prüfstelle nur innerhalb des Geltungszeitraumes und nur nach Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

1. **Beschreibung des Versuchsmaterials im Anlieferungszustand**

PN 27598 und PN27816 (Nachlieferung):

„MetalEffect ASLAN CA 23“ / Art.-Nr. 13102 K

Laut Hersteller handelt es sich um eine aluminisierte und lackierte PET-Selbstklebefolie

Farbe: silber-glänzend

Von der Prüfstelle ermittelte Kennwerte:

Dicke der Selbstklebefolie $\approx 0,11$ mm

Flächengewicht der Selbstklebefolie ≈ 94 g/m²

PN 27599 „MetalEffect ASLAN CA 23“ / Art.-Nr. 13109 K

Laut Hersteller handelt es sich um eine aluminisierte und lackierte PET-Selbstklebefolie

Farbe: silber-grau, matt

Von der Prüfstelle ermittelte Kennwerte:

Dicke der Selbstklebefolie $\approx 0,08$ mm

Flächengewicht der Selbstklebefolie ≈ 99 g/m²

PN 27921 „MetalEffect ASLAN CA 23“ / Art.-Nr. 13101 K

Laut Hersteller handelt es sich um eine aluminisierte und lackierte PET-Selbstklebefolie

Farbe: rosé-gold, glänzend

Von der Prüfstelle ermittelte Kennwerte:

Dicke der Selbstklebefolie $\approx 0,08$ mm

Flächengewicht der Selbstklebefolie ≈ 99 g/m²



Weitere Angaben zur Zusammensetzung des geprüften Baustoffes liegen der Prüfstelle nicht vor. Muster sind hinterlegt.

2. **Herstellung und Vorbehandlung der Proben**

Aus dem Material wurden Proben mit den Abmessungen 1000 mm x 190 mm zur Beflammung im Brandschacht und im Brennkasten herausgeschnitten.

Die Selbstklebefolie wurde gemäß DIN 4102-16, Abschnitt 4.4.c auf folgende Gipskartonplatten aufgebracht:

Gipsplatten nach DIN EN 520: Dicke ($12,5 \pm 0,5$) mm, Rohdichte (700 ± 100) kg/m³, Klasse A2-s1,d0 nach EN 13501-1.

Die Proben wurden in einem Klima 23/50 bis zur Gewichtskonstanz gelagert.


3. **Probenanordnung** -aufgeklebt auf Gipskartonplatte-

| | | |
|--------|-----------------------------|-------------|
| #1471: | Beflammung in Längsrichtung | silber |
| #1472: | Beflammung in Querrichtung | silber |
| #1477: | Beflammung in Querrichtung | silber |
| #1478: | Beflammung in Querrichtung | silber |
| #1495: | Beflammung in Querrichtung | silber-grau |
| #1496: | Beflammung in Querrichtung | rosé-gold |

4. **Prüfdatum** KW 30 und KW 31 in 2018

5. Versuchsergebnisse Die Prüfung erfolgte gemäß DIN 4102 (Mai 1998)

| Zeilen Nr. | Messwert-Art | Messwert für Probekörper | | | | | | Dimension |
|-------------|---|--------------------------|-------|-------|-------|-------------|-----------|-----------|
| | Versuchs-Nr. | #1471 | #1472 | #1477 | #1478 | #1495 | #1496 | |
| | Farbe der Selbstklebefolie | silber | | | | silber-grau | rosé-gold | |
| Beflam-mung | Richtung | längs | quer | quer | quer | quer | quer | |
| 1 | Nr. Probenanordnung gem. DIN 4102/T15, Tab. 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 2 | Maximale Flammenhöhe über Probenunterkante | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | cm |
| 3 | Zeitpunkt ¹⁾ | 1:40 | 1:19 | 0:38 | 0:24 | 0:41 | 0:41 | min:s |
| 4 | Durchschmelzen- / Durchbrennen Zeitpunkt ¹⁾ | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | min:s |
| 5 | Feststellungen a. d. Probenrückseite Flammen/Glimmen Zeitpunkt ¹⁾ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | min:s |
| 6 | Verfärbungen Zeitpunkt ¹⁾ | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | min:s |
| 7 | Brennendes Abtropfen Beginn ¹⁾ | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | min:s |
| 8 | Umfang vereinzelt abtropfendes Probenmaterial ²⁾ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9 | stetig abtropfendes Probenmaterial ²⁾ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10 | Brennend abfallende Probenteile Beginn ¹⁾ | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | min:s |
| 11 | Umfang vereinzelt abfallende Probenteile ²⁾ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12 | stetig abfallende Probenteile ²⁾ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 13 | Dauer des Weiterbrennens auf dem Siebboden (max.) | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | min:s |
| 14 | Beeinträchtigung der Brennerflamme durch abtropfendes/abfallendes Material: Zeitpunkt ¹⁾ | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | min:s |
| 15 | Vorzeitiges Versuchsende Ende des Brandgeschehens an den Proben ¹⁾ | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | min:s |
| 16 | Zeitpunkt d. ggf. erfolgten Versuchsabbruchs ¹⁾ | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | min:s |
| 17 | Nachbrennen nach Versuchsende Dauer ¹⁾ | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | min:s |
| 18 | Anzahl der Proben | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 19 | Probenvorderseite ²⁾ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 20 | Probenrückseite ²⁾ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 21 | Flammenlänge | --- | --- | --- | --- | --- | --- | cm |
| | Nachglimmen nach Versuchsende | --- | --- | --- | --- | --- | --- | min:s |



| Zeilen Nr. | Messwert-Art | Messwert für Probekörper | | | | | | Dimension |
|-------------|--|--------------------------|-------|-------|-------|-------------|-----------|-----------------------|
| | Versuchs-Nr. | #1471 | #1472 | #1477 | #1478 | #1495 | #1496 | |
| | Farbe der Selbstklebefolie | silber | | | | silber-grau | rosé-gold | |
| Beflam-mung | Richtung | längs | quer | quer | quer | quer | quer | |
| 22 | Dauer ¹⁾ | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | |
| 23 | Anzahl der Proben | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | Ort des Auftretens | | | | | | | |
| 24 | Untere Probenhälfte ²⁾ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 25 | Obere Probenhälfte ²⁾ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26 | Probenvorderseite ²⁾ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 27 | Probenrückseite ²⁾ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 28 | Rauchdichte $\leq 400 \% \cdot \text{min}$ | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | $\% \cdot \text{min}$ |
| 29 | $> 400 \% \cdot \text{min}^4)$ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | $\% \cdot \text{min}$ |
| 30 | Diagramm in Anlage Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 31 | Restlängen: Einzelwerte ³⁾ | | | | | | | |
| | Probe 1 | 37 | 36 | 30 | 36 | 36 | 36 | cm |
| | Probe 2 | 35 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | cm |
| | Probe 3 | 35 | 34 | 29 | 35 | 37 | 32 | cm |
| | Probe 4 | 36 | 35 | 30 | 31 | 36 | 30 | cm |
| 32 | Mittelwert Einzelversuch ³⁾ | 36 | 35 | 31 | 34 | 36 | 34 | cm |
| 33 | Foto des Probekörpers in Anlage Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 34 | Rauchgastemperatur Maximum des Mittelwertes | 117 | 117 | 115 | 116 | 116 | 117 | °C |
| 35 | Zeitpunkt ¹⁾ | 10:00 | 10:00 | 09:51 | 09:21 | 09:57 | 08:26 | min:s |
| 36 | Diagramm in der Anlage Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | Bemerkungen: keine | | | | | | | |

- 1) Zeitangaben ab Versuchsbeginn
2) Zutreffendes angekreuzt

- 3) Bei Feuerschutzmitteln Angaben von Trägerplatte/Schaumschicht getrennt.
4) sehr starke Rauchentwicklung



6. Erläuterungen zur Versuchsdurchführung

- keine -

7. Zusammenfassung der Ergebnisse und ergänzende Feststellung zum Brandverhalten

| Zeilen Nr. | Messwert-Art | Messwert für Probekörper | | | | | | Dimension |
|-----------------|----------------------------------|--------------------------|-------|-------|-----------------|---------------|-------|-----------|
| | Versuchs-Nr. | #1471 | #1472 | #1477 | #1478 | #1495 | #1496 | |
| | Farbe der Selbstklebefolie | silber | | | silber- grau | rosé- gold | | |
| Beflam- mung | Richtung | längs | quer | quer | quer | quer | quer | |
| 1 | Mittlere Restlänge | 36 | 35 | 31 | 34 | 36 | 34 | cm |
| 2 | Max. mittlere Rauchgastemperatur | 117 | 117 | 115 | 116 | 116 | 117 | °C |
| 3 | Rauchdichte | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | %min |
| 4 | Bemerkungen: -keine- | | | | | | | |

Nach DIN 4102 Teil1 müssen schwerentflammbare Baustoffe auch die Anforderungen der Baustoffklasse B2 erfüllen.

Gemäß zusätzlicher Prüfungen im Brennkasten ist dies der Fall (siehe Anlage 7 & 8).

8. Besondere Hinweise

- Die genannten Ergebnisse gelten nur für den in Abschnitt 1 beschriebenen Baustoff. Im Verbund mit zusätzlichen Materialien (Beschichtung, Untergrund) kann sich das Brandverhalten ändern.
- Dieses Prüfzeugnis gilt nicht als Nachweis des Brandverhaltens nach Bewitterung im Freien.
- Dieses Prüfungszeugnis gilt nicht, wenn der geprüfte Baustoff als Bauprodukt im Sinne der Landesbauordnungen verwendet wird (MBO § 17, Abs. 3).
- Das Prüfzeugnis ist kein Ersatz für eine bauaufsichtliche Zulassung oder ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis. Es wird unbeschadet eventueller Rechte Dritter erteilt.
- Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prüfungszeugnis als Grundlage dienen
 - bei geregelten Bauprodukten für die vorgeschriebenen Übereinstimmungsnachweise
 - bei nicht geregelten Bauprodukten für die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise.
- Die Erläuterungen in DIN 4102-1, Anhang D, insbesondere zur Fremdüberwachung, sind besonders zu beachten.

9. Geltungsdauer

Dieses Prüfzeugnis gilt bis zum auf der Seite 1 genannten Zeitpunkt, falls sich die Prüfvorschriften und Beurteilungsgrundlagen, dem Stand der Technik folgend, nicht vorzeitig ändern.

Fladungen, den 06.08.2018

Sachbearbeiter:

(Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Hammer)



Leiter der Prüfstelle:




(Dipl.-Ing. (FH) Andreas Hoch)

Brandschachtprüfung #1471



Messdaten

#1471, PN27598: ASLAN, "MetalEffect ASLAN CA 23", L
max. Rauchttemperatur: 117°C, Rauch-Integral: 3%/min
Restlänge: 36 cm




Brandschachtprüfung #1472



Messdaten

#1472, PN27598: ASLAN, "MetalEffect ASLAN CA 23", Q
max. Rauchttemperatur: 117°C, Rauch-Integral: 4%min
Restlänge: 35 cm




Brandschachtprüfung #1477



Messdaten

#1477, PN27816: ASLAN, "MetalEffect ASLAN CA 23", Q
max. Rauchttemperatur: 115°C, Rauch-Integral: 3%min
Restlänge: 31 cm




Brandschachtprüfung #1478



Messdaten

#1478, PN27816: ASLAN, "MetalEffect ASLAN CA 23", Q
max. Rauchttemperatur: 116°C, Rauch-Integral: 4%min
Restlänge: 34 cm




Brandschachtprüfung #1495




Messdaten

#1495, PN27599: ASLAN, "MetalEffect ASLAN CA 23", Q
max. Rauchttemperatur: 116°C, Rauch-Integral: 1%min
Restlänge: 36 cm




Brandschachtprüfung #1496



Messdaten

#1496, PN27921: ASLAN, "MetalEffect ASLAN CA 23", Q
max. Rauchttemperatur: 117°C, Rauch-Integral: 3%min
Restlänge: 34 cm



**Prüfung auf Normalentflammbarkeit
Einreihung in die Baustoffklasse B2 nach DIN 4102**

1. **Beschreibung des Versuchsmaterials im Anlieferungszustand** s. Seite 2

2. **Herstellung und Vorbehandlung der Proben**

Aus dem Material wurden Proben für den Kanten- und Flächentest herausgeschnitten.
Die Proben wurden in einem Klima 23/50 bis zur Gewichtskonstanz gelagert.

3. **Probenanordnung**

- aufgeklebt auf Gipskartonplatte
- Beflammung in Längs- bzw. in Querrichtung

4. **Prüfdatum** KW 28 und KW 32 in 2018

5. **Versuchsergebnisse**

| PN 27598: Beflammung in Querrichtung | Kantenbeflammung | | | | | | Flächenbeflammung | | | | | | D _{lim} |
|---|------------------|----|----|----|----|----|-------------------|----|----|----|----|----|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Proben Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Entzündung ¹⁾ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | /. |
| Erreichen d. Messmarke ¹⁾²⁾ | /. | /. | /. | /. | /. | -- | /. | /. | -- | -- | -- | -- | s |
| max. Flammenhöhe | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | cm |
| Zeitpunkt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -- | 15 | 15 | -- | -- | -- | -- | |
| Selbstverlöschen der Flammen ¹⁾ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | -- | 15 | 15 | -- | -- | -- | -- | |
| Ende des Glimmens ¹⁾ | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | -- | /. | /. | -- | -- | -- | -- | s |
| Flammen wurden gelöscht nach ¹⁾ | /. | /. | /. | /. | /. | -- | /. | /. | -- | -- | -- | -- | s |
| Rauchentwicklung (visuell) | gering | | | | | | gering | | | | | | |
| Brennendes Abtropfen innerhalb 20 s ¹⁾ | /. | /. | /. | /. | /. | -- | /. | /. | -- | -- | -- | -- | s |
| Das Material ist ausgebrannt/zerstört bis max. B 2cm H 4cm. | | | | | | | | | | | | | |

| PN 27598: Beflammung in Längsrichtung | Kantenbeflammung | | | | | | Flächenbeflammung | | | | | | D _{lim} |
|---|------------------|----|----|----|----|----|-------------------|----|----|----|----|----|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Proben Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Entzündung ¹⁾ | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | /. |
| Erreichen d. Messmarke ¹⁾²⁾ | /. | -- | -- | -- | -- | -- | /. | -- | -- | -- | -- | -- | s |
| max. Flammenhöhe | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | cm |
| Zeitpunkt | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Selbstverlöschen der Flammen ¹⁾ | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | /. |
| Ende des Glimmens ¹⁾ | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | /. | -- | -- | -- | -- | -- | s |
| Flammen wurden gelöscht nach ¹⁾ | /. | -- | -- | -- | -- | -- | /. | -- | -- | -- | -- | -- | s |
| Rauchentwicklung (visuell) | gering | | | | | | gering | | | | | | |
| Brennendes Abtropfen innerhalb 20 s ¹⁾ | /. | -- | -- | -- | -- | -- | /. | -- | -- | -- | -- | -- | s |
| Das Material ist ausgebrannt/zerstört bis max. B 2cm H 4cm. | | | | | | | | | | | | | |

¹⁾Zeitangaben ab Versuchsbeginn

²⁾ innerhalb 20 Sekunden

-/- kein Auftreten des Ereignisses

-- keine Angabe

| PN 27599: | Kantenbeflammung | | | | | | Flächenbeflammung | | | | | | D _{fl} |
|---|------------------|-----|----|----|----|----|-------------------|-----|----|----|----|----|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Proben Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Entzündung ¹⁾ | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | ./. |
| Erreichen d. Messmarke ¹⁾²⁾ | ./. | ./. | -- | -- | -- | -- | ./. | ./. | -- | -- | -- | -- | s |
| max. Flammenhöhe | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | cm |
| Zeitpunkt | 3 | 8 | -- | -- | -- | -- | 15 | 15 | -- | -- | -- | -- | ./. |
| Selbstverlöschen der Flammen ¹⁾ | 15 | 15 | -- | -- | -- | -- | 15 | 15 | -- | -- | -- | -- | ./. |
| Ende des Glimmens ¹⁾ | 20 | 21 | -- | -- | -- | -- | ./. | ./. | -- | -- | -- | -- | s |
| Flammen wurden gelöscht nach ¹⁾ | ./. | ./. | -- | -- | -- | -- | ./. | ./. | -- | -- | -- | -- | s |
| Rauchentwicklung (visuell) | gering | | | | | | gering | | | | | | |
| Brennendes Abtropfen innerhalb 20 s ¹⁾ | ./. | ./. | -- | -- | -- | -- | ./. | ./. | -- | -- | -- | -- | s |
| Das Material ist ausgebrannt/zerstört bis max. B 2cm H 4cm. | | | | | | | | | | | | | |


| PN 27921: | Kantenbeflammung | | | | | | Flächenbeflammung | | | | | | D _{fl} |
|---|------------------|-----|----|----|----|----|-------------------|-----|----|----|----|----|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Proben Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Entzündung ¹⁾ | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | ./. |
| Erreichen d. Messmarke ¹⁾²⁾ | ./. | ./. | -- | -- | -- | -- | ./. | ./. | -- | -- | -- | -- | s |
| max. Flammenhöhe | 2 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | cm |
| Zeitpunkt | 15 | 15 | -- | -- | -- | -- | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | ./. |
| Selbstverlöschen der Flammen ¹⁾ | 15 | 15 | -- | -- | -- | -- | 15 | 15 | -- | -- | -- | -- | ./. |
| Ende des Glimmens ¹⁾ | 18 | 19 | -- | -- | -- | -- | ./. | ./. | -- | -- | -- | -- | s |
| Flammen wurden gelöscht nach ¹⁾ | ./. | ./. | -- | -- | -- | -- | ./. | ./. | -- | -- | -- | -- | s |
| Rauchentwicklung (visuell) | gering | | | | | | gering | | | | | | |
| Brennendes Abtropfen innerhalb 20 s ¹⁾ | ./. | ./. | -- | -- | -- | -- | ./. | ./. | -- | -- | -- | -- | s |
| Das Material ist ausgebrannt/zerstört bis max. B 2cm H 4cm. | | | | | | | | | | | | | |

¹⁾Zeitangaben ab Versuchsbeginn

²⁾ innerhalb 20 Sekunden

-/- kein Auftreten des Ereignisses

-- keine Angabe



6. Bemerkungen und Erläuterungen zur Versuchsdurchführung

-keine-

7. Beurteilung bezüglich brennenden Abtropfens/Abfallens

Das geprüfte Produkt gilt als nicht brennend abtropfend/abfallend.