

MasterScreen 80 / 100

Highlights

- >>> Hohe Anwendungsvielfalt
- >>> Exzellente Planlage
- >>> Hohe Dimensionsstabilität, dadurch hohe Passergenauigkeit
- >>> UV-Offset- und Flexodruck geeignet. Bitte Eignungs- und Verträglichkeitstests durchführen!



	Technische Angaben
Material	Monomer kalandrierte Weich-PVC-Folie
Klebstoff	Polyacrylat
Klebkraft	Permanent: 16 N / 25 mm Ablösbar: 6 N / 25 mm
Dicke (ohne Schutzpapier u. Klebstoff)	MasterScreen 80: 80 µm MasterScreen 100: 100 µm
Abdeckung	Einseitig beschichteter Silikonkarton, 135 g/m ²
Temperaturbeständigkeit	-40° C bis +80° C
Verklebetemperatur	Min. +10° C
Haltbarkeit	3 Jahre
Farbe	Weiß, transparent
Verfügbare Rollenbreiten	MasterScreen 80: 100 cm, 126 cm, 140 cm MasterScreen 100: 100 cm
Verfügbare Rollenlängen	MasterScreen 80: 50 m, 100 m, 250 m MasterScreen 100: 50 m, 250 m
Verfügbare Bogenware	70 x 100 cm
Charakterisierung nach REACH-Verordnung	Das Produkt ist ein Erzeugnis gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Artikel 3 (REACH-Verordnung).
SVHC / REACH	Wir können Ihnen auf Basis der uns vorliegenden Lieferantenerklärungen bestätigen, dass dieses Produkt keinen der Stoffe in einer Konzentration von mehr als 0,1 Gewichts-% enthält, die in der von der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) herausgegebenen Liste der für eine Zulassung in Frage kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC, Substances of Very High Concern) enthalten sind (https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table).
RoHS	Die nach Anhang 2 der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) (geändert durch die Richtlinie 2015/863/EU) festgelegten Höchstkonzentration für die dort genannten Substanzen werden eingehalten.

MasterScreen 80 / 100

Technische Angaben	
FCKW	Das Erzeugnis entspricht den Vorgaben der Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 und enthält demzufolge keine dort genannten Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen können.

Diese Information entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll über die Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 05|2017